

Guaine termorestringenti aperte CCRDW. Adesivo, cerniera, acciaio inossidabile.



Heat shrinkable wrap-around sleeve CCRDW. Adhesive liner, stainless steel locking channel.



5:1
Shrink Ratio

Impiego - Use

Guaina termorestringente aperta con adesivo e cerniera di bloccaggio flessibile in acciaio inossidabile; è utilizzata per applicazioni di ricopertura e sigillatura, come protezione di cavi danneggiati o come guaina esterna su giunti per cavi telecom in XLPE da 10 a 2000 coppie. Questo prodotto offre tenuta stagna e un'eccellente resistenza meccanica e la cerniera in acciaio inossidabile fornisce un sistema di chiusura permanente. L'applicazione è rapida e semplice e consente l'installazione in cantiere anche su cavi in tensione senza dover necessariamente interrompere l'alimentazione e tagliare il cavo.

Adhesive-lined heat shrinkable wraparound sleeve with a flexible stainless steel locking channel; used for general re-jacketing and sealing applications, protection of damaged cable or as outer jacket on XLPE copper telecom cable joints from 10 pair to 2000 pair cable. This product provides water tight seal upon recovery and excellent mechanical strength and the stainless steel channel provides permanent closure system. Application procedure is quick, simple and clean and it allows installation in situ over live cable without cutting the cable or shutting down power.

Dati tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Temperatura di restringimento <i>Shrink temperature</i>	+120°C	-
Rapporto di restringimento <i>Shrink ratio</i>	5:1	-
Temperatura minima di esercizio <i>Minimum working temperature</i>	-35°C	-
Temperatura massima di esercizio <i>Maximum working temperature</i>	+100°C	-
Peso specifico <i>Specific gravit</i>	1,06 g/cm³	-
Resistenza alla trazione <i>Tensile strength</i>	15,5 Mpa	DIN 53455/ISO R527
Allungamento <i>Elongation</i>	200%	DIN 53455/ISO R527
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento termico 168 ore a 150°C <i>Tensile strength after heat aging 168 hrs at 150°C</i>	12,5 MPa	DIN 53455/ISO R527
Allungamento dopo invecchiamento termico 168 ore a 150°C <i>Elongation after heat aging 168 hrs at 150°C</i>	150%	DIN 53455/ISO R527
Variazione longitudinale <i>Longitudinal change</i>	10% max	-
Resistenza dielettrica <i>Dielectric strength</i>	>12 kV/mm	ASTM D2671
Infiammabilità <i>Flammability rating</i>	Non autoestinguente <i>No flame retardant</i>	-

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions



Codice - Code	Prima del restringimento <i>Expanded</i>	Dopo il restringimento <i>Recovered</i>		Confezione (in barre da 1 m) <i>Packaging (in length of 1 m)</i>
	Diametro interno (min) D1 <i>Internal diameter (min) D1</i>	Diametro interno (max) D2 <i>Internal diameter (max) D2</i>	Spessore <i>Wall thickness</i>	
	[mm]	[mm]	[mm]	
DSCCRDW.0500PA□□	50,0	10,0	2,3	1 pz x 1 m
DSCCRDW.0750PA□□	75,0	15,0	2,4	1 pz x 1 m
DSCCRDW.1050PA□□	105,0	30,0	2,4	1 pz x 1 m
DSCCRDW.1370PA□□	137,0	34,0	2,5	1 pz x 1 m

Codice - Code	Prima del restringimento <i>Expanded</i>	Dopo il restringimento <i>Recovered</i>		Confezione (in barre da 1 m) <i>Packaging (in length of 1 m)</i>
	Diametro interno (min) D1 <i>Internal diameter (min) D1</i>	Diametro interno (max) D2 <i>Internal diameter (max) D2</i>	Spessore <i>Wall thickness</i>	
	[mm]	[mm]	[mm]	
DSCCRDW.1600PA□□	160,0	42,0	2,5	1 pz x 1 m
DSCCRDW.2000PA□□	200,0	48,0	2,7	1 pz x 1 m
DSCCRDW.2400PA□□	240,0	65,0	2,9	1 pz x 1 m

Composizione del codice - Code composition

DSCCRDW. □□□□ □□ □□				
Diametro <i>Diameter</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Confezione - Packaging <i>Codice identificativo del tipo di imballo: PA, PB, ecc. per barre/pezzi</i> <i>Packaging type code: PA, PB, etc. for lengths/pieces</i>		Colore <i>Color</i> Nero - Black
50,0; 75,0; ...; 240,0	0500; 0750; ...; 2400			Inserire <i>To be inserted</i> NE